



NOVOPROOF® KLEBER FA

Mastic adhésif spéciale pour le collage de membranes EPDM sur tout support habituel dans la construction telle que; béton, maçonnerie, bois, aluminium, acier, ainsi que les jonctions des membranes entre elles.

Données technique

Base	Caoutchouc synthétique, solvants		
Couleur	Noir		
Densité	ca.	1,15	g/cm ³
Matière solide	ca.	79,0	%
Durée d'application	ca.	15	min
Viscosité	ca.	1100	Pa s
Consommation	ca.	1000	ml/m ²
Résistance à la temp.	ca.	60	°C

UTILISATION

Collage

La poche est à couper à une extrémité et l'insérer dans le pistolet correspondant. Le diamètre de l'embout et le nombre de cordons de mastic à appliquer dépendra de l'état du support et de la bande à coller. Ils doivent être choisis de sorte que toute la surface de la largeur du collage forme une fine pellicule adhésive (épaisseur d'environ 1 mm). Application immédiate de la membrane EPDM dans la colle, ou dans les 15 minutes, ensuite bien maroufler. Tout collage peut être corrigé. Le temps d'attente exacte dépend de la température ambiante, l'épaisseur de la membrane et de la porosité du support. En cas de doute, un test préliminaire sera réalisée. Comme il ya des membranes, de composition et de qualité différentes un test préliminaire doit être effectuée pour s'assurer du bon collage. Pendant la phase de séchage, les membranes de plus de 1,3 mm peuvent occasionner un fluage verticale en raison de leur poids. Pour éviter cela, on peut retirer la membrane de colle laisser aérer pour ensuite la repositionner et maroufler à nouveau.

Températures de collage :

- 5°C à + 35°C
- 5°C à - 10°C application du Primer sur le support

Préparation à l'emploi des surfaces

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, stables et libre de graisses.

Application du primer pour supports trop absorbants, ou humides.

Guide d'utilisation

Veuillez consulter notre guide d'utilisation Novoproof pour plus d'informations.



FICHE TECHNIQUE

Nettoyants

NOVOPROOF Reiniger

NOTES SPECIALES

Stockage

Endroit frais et sec, protégé du gel.
12 mois dans l'emballage d'origine fermé au dessus de 5°C

SECURITE

Pour l'utilisation de nos produits, veuillez vous référer à nos fiches de données de sécurité CE et nos directives de sécurité sur nos étiquettes d'emballage. En particulier, les dispositions de la loi sur les substances dangereuses et les règles de prévention des accidents sont observés et à respecter. Gardez la fiche de sécurité CE du produit prêts de vous. Il fournit des informations précieuses pour la manipulation, l'élimination sûre, et en cas d'accident

Conditionnement

Poches de 600 ml
Emballage : 12 poches par carton

Outillages

Pistolet à batteries pour poches

Fa. Rudolf Bauer Kunststoffe
Steinkirchfing 38
78056 VS-Schwenningen
Tel.: 07720 / 94 09 0

Pistolet manuel pour poches

Fa. Beyer + Otto GmbH
Postfach 1240
63798 Kleinostheim
Tel.: 06027 / 60 44-45

Maroufleur manuel en acier

Fa. P.F. Freund + Cie. GmbH
Hananberger Str.96
42349 Wuppertal
Tel.: 0202 / 40 92 90

Veillez consulter les fiches de sécurité pour les données concernant la sécurité !

Remarques : Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. La seule garantie est que ce produit sera conforme à notre qualité constante de nos produits ainsi que nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition.
Cette version remplace toutes les précédentes fiches techniques.

DURAPROOF technologies GmbH

Eisenbahnstrasse 24
66687 Wadern-Büschfeld

Telefon +49 6874 69 552
Telefax +49 6874 69 748

Internet www.duraproof.de
E-Mail info@duraproof.de

