

DESCRIPTION / DESCRIPTION

SKU	PM01081
U-profile for edge 25 mm, réalisé en TPE Black 67 shore A, excellent resistance to ageing. Material properties: please download the datasheet.	Joint U pour tôle de 25 mm , réalisé en TPE noir 60 shore. Excellente tenue au vieillissement. Caractéristiques matière : voir fiche technique matière à télécharger ci-dessous.




TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES	VALUES / VALEURS
DIE / FILIÈRE	F2067
COLOUR / COULEUR	COLORNOIR / COLORNOIR <i>The supplied profiles in color are near the RAL code mentioned Les profilés livrés en couleur sont proches du RAL indiqué</i>
TYPE OF MATERIAL / TYPE DE MATIÈRE	SEBS
SHORE HARDNESS / DURETÉ (Shore A)	67 <i>Shore hardness / Dureté shore ± 5</i>
WEIGHT PER METRE (gr) / POIDS AU MÈTRE (gr)	118.0
L1 (mm) / L1 (mm)	12.2
L2 (mm) / L2 (mm)	29.4
L3 (mm) / L3 (mm)	25.4
L4 (mm) / L4 (mm)	9.8
INSTALLATION METHOD / MODE DE POSE	À coller / À coller
ADHESIVE / ADHÉSIVÉ	NO / NON
PACKAGING LENGTH (m) / LONGUEUR DE CONDITIONNEMENT (m)	25.0
UV RESISTANCE / TENUE AUX UV	YES / OUI
OUTDOOR USE / UTILISATION EN EXTÉRIEUR	YES / OUI
FIRE RESISTANCE / RÉSISTANCE AU FEU	
ATEX / ATEX	
MINIMUM OPERATING TEMPERATURE (in °C) / TEMPÉRATURE D'EMPLOI MINI (en °C)	-40.0
MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (in °C) / TEMPÉRATURE D'EMPLOI MAXI (en °C)	90.0
MINIMUM SHEET THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR DE TÔLE MINI (mm)	
MAXIMUM SHEET THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR DE TÔLE MAXI (mm)	25.0
TOLERANCES / TOLÉRANCES	E2 - L2

BENDING RADIUS / RAYON DE COURBURE

MINIMUM BENDING RADIUS A (mm) / RAYON DE COURBURE MINI A (mm)	
MINIMUM BENDING RADIUS B (mm) / RAYON DE COURBURE MINI B (mm)	
MINIMUM BENDING RADIUS C (mm) / RAYON DE COURBURE MINI C (mm)	
MINIMUM BENDING RADIUS D (mm) / RAYON DE COURBURE MINI D (mm)	
BENDING RADIUS THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR RAYON DE COURBURE (mm)	



MECHANICAL SPECIFICATIONS / ESSAIS MÉCANIQUES**INSTALLATION AND GLUING RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS DE POSE ET COLLAGE****DIMENSIONAL EN LENGTH TOLERANCES / TOLÉRANCES DES CÔTES ET LONGUEURS**

ISO 3302-1/1996		
Dimensional tolerances for extruded products (mm)		
Tolérances dimensionnelles en mm des produits extrudés (mm)		
De	à	E2
0 <	≤ 1,5	± 0,25
1,5 <	≤ 2,5	± 0,35
2,5 <	≤ 4	± 0,40
4 <	≤ 6,3	± 0,50
6,3 <	≤ 10	± 0,70
10 <	≤ 16	± 0,80
16 <	≤ 25	± 1,00
25 <	≤ 40	± 1,30
40 <	≤ 63	± 1,60
63 <	≤ 100	± 2,00

ISO 3302-1/1996		
Length tolerances for extruded products (mm)		
Tolérances de longueur en mm des produits extrudés		
De	à	L2
0 <	≤ 40	± 1,00
40 <	≤ 63	± 1,30
63 <	≤ 100	± 1,60
100 <	≤ 160	± 2,00
160 <	≤ 250	± 2,50
250 <	≤ 400	± 3,20
400 <	≤ 630	± 4,00
630 <	≤ 1000	± 5,00
1000 <	≤ 1600	± 6,30
1600 <	≤ 2500	± 10,00
2500 <	≤ 4000	± 12,50
4000 <	----	± 0,32%

WARRANTY LIMITS / LIMITES DE GARANTIE

The information in this leaflet is the most accurate expression of our current knowledge. However, they are given for information only. In addition, the conditions of employment beyond our control, this information does not imply any guarantee on our part. Each user of the product shall ensure, by all available means (including testing of the finished product in its appropriate environment) the suitability of the material supplied for its particular application. Our company can not be held responsible for any problem due to improper or inappropriate use of its products.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Au surplus, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Chaque utilisateur du produit devra s'assurer, par tous les moyens disponibles (y compris par les essais du produit fini dans son environnement approprié) de l'aptitude du matériau fourni pour son application particulière. Notre société ne pourra être tenue pour responsable de tout problème dû à une utilisation incorrecte ou inappropriée de ses produits.